



PRIMÁRIO APARELHO 1K UNIVERSAL

B-325-0051

DESCRIÇÃO

Primário de aderência de alto enchimento, funciona diretamente sobre qualquer superfície metálica, após boa limpeza e desengorduramento, constitui um bom fundo para acabamentos como qualquer tipo de esmaltes sintéticos, celulósos, acrílicos.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Secagem rápida.
- Adequado a diferentes tipos de substratos.
- Fácil de aplicar.
- Repintável com acabamentos acrílicos, sintéticos ou nitrosintéticos;

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Limpe, seque e desengordure a superfície com o Desengorurante Anti-silicone (602-0014).
- Antes de aplicar o primário de enchimento sobre metal/aço nu, lixe a superfície. O aço nu deve ser submetido a uma lixagem ligeira e encontrar-se totalmente livre de corrosão.
- Aço lixado e desengordurado.
- Chapa aço galvanizado ou alumínio "macio", desengordurada e lixada.
- Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
- Tipos diferentes de plásticos: ABS, PC, PA, GR-UP, GRP, Perspex, livres de agentes desmoldantes, lixados e desengordurados. Coil coating, lixado e desengordurado

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA 2:1 em volume (\pm 50% de diluição) com o Diluente Universal (625-0404).

FERRAMENTAS **Pistola de Pulverização:**
Bico: 1.3 – 1.4 mm | Pressão: 2.0 – 2.5 bar

APLICAÇÃO Aplicar à pistola duas demãos ,com um flash-off entre demãos de 5-10 minutos, para obtenção de uma espessura de filme seco de 30-50 microns.

Livre de poeiras: 15 – 20 min

Seco ao tacto: 40 – 60 min

SECAGEM **Seco em profundidade:**

20°C: 24 h

60°C: 30 min

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Não repintar com produtos poliéster, epóxi ou de base aquosa, neste caso apenas recomendamos a sua aplicação em áreas pequenas de extensão não superior a 5 cm.
- Não repintar com produtos PE ou EP.
- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Não pode ser lixado a seco.
- Se necessário lixar preferencialmente com lixas P800 a P1000 a água.



PACKAGING			
REF ^a	COR	FORMATO	Unidade por caixa
325-0051	Cinzeno	1L	6 und.

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses. Deve ser armazenado na sua embalagem original, bem fechada e num local fresco, longe do calor e do frio.

COV

O valor limite da UE p/este prod.(Cat.B/c):780g/l(2007)

Este produto contém no máx.627g/l COV

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contacto**Revisão: 2 Data de edição: 05/06/2024**

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.