

# Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070



**Standoflex Primário de Aderência para Plásticos U3070 é um primário de aderência transparente para utilização sobre plásticos não revestidos. É fácil de usar e oferece excelente aderência aos substratos plásticos exteriores mais comumente usados.**

- Proporciona excelente aderência sobre peças plásticas exteriores de automóveis.
- Pode ser aplicado directamente em plásticos desengordurados e não revestidos.
- Está pronto para utilizar.
- Adequado a tecnologia Radar.
- A tonalidade de cor pode ser ajustada com Standomix Corantes de Mistura e Standox Aditivos para Vernizes.
- Também está disponível em lata de spray profissional.

**Excelente aderência sobre plásticos**




**The Art of Refinishing.**

# Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

## Product preparation - application



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.




Peças de plástico novas de veículos automóveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultrafina embebida em Standoflex Desengordurante para Plásticos anti-estático 6500 / na limpeza final usar pano humedecido com Standoflex Desengordurante para Plásticos anti-estático 6500.

Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo.

Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.

Remova completamente todos os vestígios de agentes desmoldantes.

Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas.



Pronto a aplicar



Não aplicável




	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
"Compliant"	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização
consultar instruções do fabricante			



1 - 2 demãos

com intervalo para evaporação de solventes: 5 min  
evaporação final de solventes: 10 min - 15 min



Aparelho 2K plastificado

Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

# Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070

## Produtos

Standoflex Plastic Adhesion Primer U3070



2 - 5 µm

### Rendimento teórico

84 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

## Observações

- Agitar antes de usar.
- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- A tonalidade de cor pode ser ajustada com Standomix Corantes de Mistura ou Stadox Aditivos para Vernizes até ao máx. de 5%.
- Para informação detalhada respeitante aos substratos plásticos mais adequados, consultar FT Stadox Sistema Pintura de Plásticos - SXPlasticSystem.
- As peças plásticas pintadas não devem ser lavadas com jacto de alta pressão nas primeiras seis semanas. Após este período, o bico deve manter-se a uma distância mínima de 30 cm do objecto.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Stadox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Stadox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

