

# Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

O Standoflex Primário Aparelho 2K para Plásticos U3200 é um primário aparelho 2K universal e seguro para reparações rápidas em todas as peças plásticas exteriores dos veículos. Está pronto a usar logo após a mistura. Deve ser apenas aplicado em conjunto com o Standoflex Endurecedor 2K para Plásticos.

- Aplicação molhado-sobre-molhado ou pode ser ainda usado como aparelho de lixagem.
- Fácil de usar.
- Aplicação num processo único (Aplicação 1 Visita).
- Primário aparelho 2K para sistemas de base-sobre-verniz em peças plásticas dos veículos.
- Processo eficiente.
- Boa aderência a todas as peças plásticas exteriores dos veículos.

O primário aparelho para plásticos economizador de tempo




**The Art of Refinishing.**

# Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

## Product preparation - application Referência Molhado-sobre-Molhado



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.




Peças de plástico novas de veículos automóveis, colocar 60 min. 60-65 °C / primeira limpeza usar uma tela de lixagem ultrafina embebida em Standoflex Desengordurante para Plásticos anti-estático 6500 / limpeza final usar um pano humedecido com Standoflex Desengordurante para Plásticos anti-estático 6500.

Limpar a superfície para destacar e elevar os contaminantes. Imediatamente, limpar profusamente com um pano limpo.

Mude de panos várias vezes, nunca utilizar panos sujos.

Remova completamente todos os vestígios de agentes desmoldantes.

Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas.





| Primário aparelho |      | Endurecedor            |      |
|-------------------|------|------------------------|------|
| Volume            | Peso | Volume                 | Peso |
| 1                 | 100  | 1                      | 73   |
| U3200             |      | PLASTIC HARDENER U3210 |      |

Tempo de vida da mistura a 20°C: 8 h - 10 h



|             | Bico da pistola | Pressão de aplicação |                       |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| "Compliant" | 1.3 - 1.4       | 1.8 - 2 bar          | pressão de entrada    |
| HVLP        | 1.3 - 1.4       | 0.7 bar              | pressão de atomização |

consultar instruções do fabricante




0.5 + 1  
Aplicação em 1 operação  
1ª: fina com filme uniforme  
2ª: normal

evaporação final de solventes: 20 min - 1 dia  
com Esmaltes 2K / Standox Base Bicamada  
evaporação final de solventes: 45 min - 1 dia  
com Standohyd Plus Base Bicamada



P800 - P1000



Esmalte Plastificado  
Base bicamada + verniz plastificado

Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

# Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200



## Produtos

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex 2K Plastic Hardener U3210

## Mistura produtos

Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Standwin IQ no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



25 - 30  $\mu\text{m}$

### Rendimento teórico

195 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do endurecedor e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

## Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Produto deve ser armazenado a 20°C.
- As peças plásticas pintadas não devem ser lavadas com jacto de alta pressão nas primeiras seis semanas. Após este período, o bico deve manter-se a uma distância mínima de 30 cm do objecto.
- Tem de ser repintado no máximo em 24 horas.
- PE, PP e POM não devem ser repintados devido ao risco de falhas de aderência.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- Em países sem legislação COV o Standox Base Bicamada e Standocryl 2K Esmalte / Standocryl 2K Esmalte NOVO também podem ser usados.
- Para informação detalhada respeitante aos substratos plásticos mais adequados, consultar FT Standox Sistema Pintura de Plásticos - SXPlasticSystem.

# Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Standox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Standox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.

