# 6040 FLEXÍVEL PLÁSTICOS

## 347-0035

### DESCRIÇÃO

Betume de poliéster, muito flexível, especialmente desenvolvido para a reparação de todo o tipo de plásticos.

### CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente adesão sobre todo o tipo de plásticos, sem necessidade de primário específico.
- Fácil aplicação e secagem rápida.
- O contraste de cor facilita a avaliação da superfície após a lixagem.

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o desengodurante Anti-Silicone (602-0016).
- A adesão ideal é obtida sobre superfícies devidamente lixadas e preparadas.

### APLICAÇÃO NORMAL

| | |
|---|---|
| PROPORÇÃO DA MISTURA | 2 - 3% do Endurecedor para betume 6065 (662-0132)<br>Misturar cuidadosamente o betume e o endurecedor até obter uma cor homogénea. |
| FERRAMENTAS | Betumadeira (005-7319) |
| APLICAÇÃO | A temperatura mínima recomendada para a aplicação é de 10°C. |
| SECAGEM | Pronto a lixar [20ºC]: 20 – 25 min<br>Vida útil da mistura [20ºC]: 4 – 5 min |
| LIXAR | P120 – P240 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisqueres outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- **Não exceder a quantidade recomendada de endurecedor.** Um excesso de endurecedor pode provocar alterações de cor no acabamento.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25ºC] antes de ser aplicado.
- Não é recomendada a utilização de lâmpadas de infravermelhos (IV) ou de qualquer outro equipamento de secagem a alta temperatura quando não seja possível controlar rigorosamente a temperatura, sendo que a temperatura máxima de secagem do betume é de 45 °C.

### PACKAGING

| Descrição | REFª | Cor/Tipologia | Formato | Unidade por caixa |
|---|---|---|---|---|
| 6040 Flexível Plásticos | 347-0035 | Antracite | 0,5 Kg | 6 |
| 6065 Endurecedor | 662-0132 | | 40 gr. | 1 |
| 5062 Kit 4 Betumadeiras | 005-7319 | | 5, 8, 10 e 12cm | 4 |

# 6040 FLEXÍVEL PLÁSTICOS

347-0035

## PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

**36 meses** a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

## COV

COV: 245 kg/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(b)(250)**

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

| Informações de contacto | Revisão: 2 Data de edição: 16/10/2026 |
|---|---|
| Telefone: 219 947 700<br>e-Mail: robbialac@robbialac.pt | **APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!**<br>Leia sempre as instruções.<br>IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local.<br>Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral.<br>Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente.<br>Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente. |