6060 MULTISOFT

347-6060

DESCRIÇÃO

Betume de poliéster universal de alto enchimento, caracterizado pela sua textura fina, facilidade de aplicação e lixagem.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Excelente adesão a diversos substratos (aço, aço galvanizado, alumínio, laminados de poliéster, revestimentos antigos e revestidos com zinco eletrolítico).
- Proporciona uma superfície lisa favorecendo a qualidade do acabamento final.
- Excelente lixagem.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- As superfícies a reparar devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem e desengorduradas utilizando o desengodurante Anti-Silicone (602-0016).
- A adesão ideal é obtida sobre superfícies devidamente lixadas e preparadas.
- Em superfícies de alumínio e aço galvanizado, recomenda-se a utilização de um esfregão abrasivo (005-101X) para melhorar a adesão.

APLICAÇÃO NORMAL

PROPORÇÃO DA MISTURA	2 - 3% Endurecedor para betume 6065 (662-0132) Misturar cuidadosamente o betume e o endurecedor até obter uma cor Homogénea.
FERRAMENTAS	Betumadeira (005-7319)
APLICAÇÃO	A temperatura mínima recomendada para a aplicação é de 10°C.
SECAGEM	Pronto a lixar [20ºC]: 20 - 30 min Vida útil da mistura [20ºC]: 3 - 4 min
LIXAR	P120 – P240

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Todos os produtos referidos no processo de aplicação são da gama SILCO, as propriedades não serão válidas quando combinadas com quaisqueres outros materiais ou aditivos não pretencentes à gama, salvo expressamente indicado.
- Não adicionar uma quantidade excessiva de endurecedor, pois poderá provocar alterações de cor no acabamento final.
- Não é recomendada a utilização de lâmpadas de infravermelhos (IV) ou de qualquer outro equipamento de secagem a alta temperatura quando não seja possível controlar rigorosamente a temperatura, sendo que a temperatura máxima de secagem do betume é de 45 °C.
- O produto deve estar a temperatura ambiente [18-25ºC] antes de ser aplicado.
- O produto pronto a aplicar restante não deve ser novamente colocado na embalagem original.

PACKAGING

Descrição	REFª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
6060 Multisoft	347-6060	Bege	0,45 Kg	6
6065 Endurecedor	662-0132		40 gr.	1
5062 Kit 4 Betumadeiras	005-7319		5, 8, 10 e 12cm	4

6060 MULTISOFT

347-6060

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

36 meses a partir da data de produção, armazenado em condições normais, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar direta, na sua embalagem original devidamente fechada.

COV

COV: 52 g/L Categoria do produto: **VOC 2004/42/IIB(b)(250)**

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e consultar a Ficha de Dados de Segurança antes da utilização.

Informações de contacto	Revisão: 2 Data de edição: 16/10/2026
Telefone: 219 947 700 e-Mail: robbialac@robbialac.pt	**APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL!** Leia sempre as instruções. IMPORTANTE: Este produto contém substâncias perigosas, pelo qual é necessário utilizar/vestir sempre o equipamento de proteção adequado. Para obter mais instruções, verifique a etiqueta no produto e a ficha técnica de segurança. Qualquer pessoa que utilize este produto para um propósito que não o recomendado nesta ficha técnica, age por sua conta e risco. É da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para cumprir com a legislação local. Os materiais descritos foram concebidos para aplicação por profissionais, pessoal treinado para tal e utilizando o equipamento adequado e não se destina a venda ao público em geral. Os métodos e informações descritos são baseados nas melhores informações e práticas que temos conhecimento e servem apenas como diretrizes para utilização ideal, sem responsabilidade de desempenho, resultados ou adequabilidade para a utilização pretendida. Não aceitamos qualquer responsabilidade pelo comportamento do produto ou danos resultantes da utilização do produto. Antes de utilizar o produto, o utilizador deve verificar se se trata da versão mais recente. Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.