



ACABAMENTO ACRÍLICO 2K COV

441-.....

DESCRIÇÃO

Acabamento acrílico de dois componentes com elevado teor de sólidos. Composição química especial proporciona uma alta dureza, excelente acabamento e máxima durabilidade.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Facilidade de aplicação.
- Alta resistência química e grande dureza.
- Elevado rendimento.
- Elevada qualidade do acabamento.
- Disponível em todas as cores do sistema POLY SYSTEM®.
- Ideal para qualquer aplicação industrial de qualidade.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Os substratos devem encontrar-se devidamente limpos, secos e desengordurados com o Desengordurante Anti-Silicone (602-0014) antes da aplicação.
- Pode ser aplicado sobre primários ou primários aparelhos lixados.
- Pinturas originais ou antigas secas em profundidade devidamente lixadas.
- Primários aparelhos ou aparelhos, não lixados aplicados num processo molhado-sobre-molhado.

APLICAÇÃO

PROPORÇÃO DA MISTURA	2:1 com Endurecedor 2K COV (675-0313) + 5 -10% Diluente Universal (625-0404). *Cores Foscas deve utilizar mesma proporção de mistura com 5-15% de Diluente. Vida útil da mistura: 3h/20°C
FERRAMENTAS	Pistola de Pulverização: Bico: 1.3– 1.4 mm Pressão: 2.0 – 2.5 bar
APLICAÇÃO	Aplicação em 1 operação: Aplicar meia demão (fina com filme uniforme) seguida de uma demão completa sem flash-off. Aplicação em 2 demãos: Aplicar 2 demãos completas com flash-off entre demãos de 10-15 minutos. Em ambos os métodos de aplicação, permitem obter uma espessura de filme seco de 40-80 microns. Evaporação final antes da secagem forçada: 10-15 min
SECAGEM	Seco em Profundidade: 20°C: 24h 60°C: 30 -35 min

OUTRAS INFORMAÇÕES

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.
- A selecção do endurecedor e do diluente deve ser feita de acordo com a temperatura e a dimensão da reparação.



- Através do sistema de tintagem Poly System® estão disponíveis mais de 29.500 cores, recomenda-se proceder à confirmação da cor antes da aplicação.
- As cores devem ser imediatamente homogeneizadas após a pesagem e antes da aplicação.
- O acabamento 2K COV é compatível com todos os primários e primários aparelhos da Standox e Silco.
- O acabamento 2K COV é compatível com todos os diluentes da Standox e Silco.
- Acabamento mate com grau de brilho <10% / 60°.
- Todos os produtos referidos no sistema de pintura são da gama Poly System®, as propriedades do sistema não serão válidas quando combinadas com quaisquer outros materiais ou aditivos não pertencentes à gama, salvo expressamente indicado.

PRODUTOS / PACKAGING				
Produto	Refª	Cor/Tipologia	Formato	Unidade por caixa
Corantes PLS	432-xxxx	-	-	-
Ligante/Veículo	441-6302	Brilhante	20L	1
	441-6303	Mate		
Endurecedor	675-0313	COV Rápido	1L	6
Diluyente	625-0404	Universal	5L	3

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAMENTO

12 meses. Deve ser armazenado na sua embalagem original, bem fechada e num local fresco, longe do calor e do frio.

COV

2004/42/IIA(j)(500) 420.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contacto

Data de edição: 28/08/2024

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.