



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 21.02 478 21.2

Tinta aquosa mate para Interior

Vipmat Plus

V04

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento baseada numa dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílicos, pigmentos e cargas selecionadas
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Pode também ser utilizada no exterior na cor Branco.
PROPRIEDADES	Ótima opacidade Bom acabamento e durabilidade Boa lacagem Lavável
COR(ES)	Branco, cores claras e médias conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Brilho especular: 4 a 8 UB com ângulo de incidência de 85°. Densidade: 1,45 +/- 0,03 Viscosidade: 115 - 120 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Teor de sólidos: 57 +/- 1% Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar <i>sã</i> , perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Isolamento - Recomenda-se a utilização do primário Isoclassic (V20-0002). Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima <u>no interior</u> , ou a Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade <u>no exterior</u> . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água. No isolamento, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 ou 3 demãos de tinta VipMat Plus . A diluição é feita com água nas seguintes proporções: - 1ª demão: 10% - Restantes: 5 a 10 %

	<p>Tempo de secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ao tato: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições. <p>Lavagem da ferramenta: Com água</p>
RENDIMENTO	7 a 15 m ² /Litro/Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jato de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efetuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.</p> <p>Em aplicações com pistola obtêm-se rendimentos inferiores aos acima indicados, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.</p> <p>As cores afinadas a partir da base 4000 não devem ser aplicadas no exterior.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 21.02 478 21.2 08/02/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	