



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 129 11.1

Impregnante para tratamento de madeira Interior e Exterior

CupriVip

V13-0300 Incolor V13-0301 Castanho V13-0302 Verde

DESCRIÇÃO	Impregnante para tratamento da madeira. Penetra profundamente no substrato conferindo-lhe longa protecção.
UTILIZAÇÃO	Prevenção e tratamento da madeira no interior e exterior.
PROPRIEDADES	* Bom poder de penetração * Protecção de longa duração
COR(ES)	Incolor (V13-0300), Verde (V13-0302) e Castanho (V13-0301). <u>OBSERVAÇÕES</u> Cuprivip Incolor - Com a madeira devidamente tratada e seca pode ser envernizada ou pintada. Cuprivip Verde - Recomendado para tratamento de madeira utilizada em floreiras ou estufas. A madeira tratada, depois de seca pode ficar em contacto com o solo. Cuprivip Castanho - Possui coloração adequada para a protecção da madeira em decorações rústicas e de jardim.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Não aplicável Densidade: 0,80 - 0,85 Kg/l Ponto de inflamação: 23 - 61°C COV's: Não abrangido.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A madeira deve estar bem limpa, isenta de gorduras e bem seca.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, aspersão ou imersão. Diluição e nº de demãos: Não é necessária diluição; fornecido pronto a aplicar. Processo de aplicação Com trincha: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demãos, sem secagem entre demãos (para que haja uma melhor impregnação). Por aspersão: Aplicar em camada generosa 2 ou 3 demãos, sem secagem entre demãos (para que haja uma melhor impregnação). Por imersão: Mergulhar a madeira cerca de 10 minutos. Tempo de secagem - Ao tacto: Cerca de 1 hora - dependendo da absorção da madeira. - Para aplicação do acabamento (caso do Incolor): 3 a 5 dias - dependendo da madeira e das condições de temperatura e ambiente. Limpeza da ferramenta: Com Diluyente Sintético , V15-0001.
RENDIMENTO	6 a 8 m ² / Litro.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1, 5 e 25 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 129 11.1

27-10-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES