

Primário Aquoso Opacificante para Interior e Exterior

VipOpac

V20-0003

DESCRIÇÃO	Primário aquoso opacificante, baseado numa dispersão de resina estireno acrílica.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, etc. ou já revestidas com tintas convencionais antigas
PROPRIEDADES	Promotor de opacidade Uniformiza a absorção do substrato Aumenta o rendimento do acabamento
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1.27 +/- 0.03 Viscosidade : 65 - 70 KU/25 °C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : Não inflamável. COV's : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Após a aplicação da demão de primário, se for necessário efetuar a reparação da parede com massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa, deverá aplicar-se nova demão do primário nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha ou rolo. Diluição e nº de demãos : Aplicar 1 demão diluída até 10% com água. Tempo de secagem : - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para aplicação do acabamento: Aguardar cerca de 2 a 3 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Com água.
RENDIMENTO	8 a 10 m ² /Litro, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa para paredes.
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a preparar, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jato de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X). Não se deverá efetuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos

raios solares.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são corretas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 01.06 488 21.1

16/06/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES