

Interior e Exterior Imunizador Acqua para Madeiras

020-0030

DESCRIÇÃO	<p>Produto Biocida destinado à proteção da Madeira</p> <p>Impregnante protetor aquoso pronto a usar para madeiras maciças. Protege contra o caruncho e as térmitas, bem como previne o aparecimento de fungos descolorantes (mancha azul) e dos fungos de podridão. Penetra facilmente na madeira e, devido à sua ação biocida, proporciona proteção contra esses organismos vivos, antes da aplicação de vernizes ou outro tipo de revestimentos.</p>
UTILIZAÇÃO	<p>Utilizar em madeiras destinadas ao exterior expostas à humidade, mas sem contacto direto com o solo ou com água doce/salgada. Pode ser usada em madeiras interiores desde que façam parte de estruturas sujeitas à humidade exterior, como por exemplo caixilharias e aduelas de portas. A sua aplicação não está indicada para mobiliário interior e soalhos. É necessário aplicar um produto de acabamento após a secagem do imunizador.</p>
PROPRIEDADES	<p>Tratamento impregnante;</p> <p>Evita o aparecimento de caruncho e térmitas segundo as normas europeias EN 46 e EN 118:</p> <ul style="list-style-type: none">• Insetos destruidores da madeira: Caruncho (<i>Hylotrupes bajulus</i> L.), Térmitas (<i>Reticulitermes</i> spp) <p>Evita o aparecimento de fungos segundo as normas europeias EN 152 e EN 113:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fungos de manchamento (mancha azul): <i>Aureobasidium pullulans</i> spp., <i>Sydowia polyspora</i>• Fungos degradadores (podridão parda): <i>Gloeophyllum trabeum</i>, <i>Coniophora puteana</i>, <i>Poria placenta</i>.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Composição: 0,75% IPBC e 0,25% Permetrina</p> <p>Solvente: Água</p> <p>Densidade: 1,01 ± 0,02</p> <p>Classes de utilização: 2 e 3 com descrito na norma europeia EN 335</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>A superfície deve estar limpa, seca (<15% de humidade) e sem pó.</p> <p>Remover todos os acabamentos anteriores.</p> <p>Se a madeira estiver acinzentada ou deteriorada, lixar até obter superfície limpa e sólida.</p> <p>Proteger contra geadas durante o tratamento.</p> <p>Madeiras novas: Lixar no sentido da fibra com lixa fina e limpar bem.</p> <p>Madeiras envernizadas: Remover totalmente o verniz antigo (decapagem/lixagem).</p> <p>Não aplicar com ambiente húmido ou se houver previsão de chuva.</p>
APLICAÇÃO	<p>Condições ambientais: Temperatura entre 5 a 35 °C (ambiente e suporte).</p> <p>Número de demãos: 1 ou mais demãos, conforme a absorção da madeira.</p> <p>Ferramentas: Trincha e rolo.</p> <p>Aplicação: Homogeneizar antes do uso. Aplicar uma demão no sentido da fibra da madeira. No caso de aplicar mais demãos, lixar entre camadas.</p> <p>Secagem: 12 h (depende da absorção da madeira e da humidade ambiente). Confirmar</p>

secagem antes de nova aplicação.

Repintura: A partir de 24 h. Compatível com a maioria dos produtos base solvente e aquosos comercializados pela nossa empresa.

Após a aplicação deste produto é necessário o seu revestimento com um produto ou esquema de acabamento.

Precauções de aplicação:

- Remover o excesso do produto que não for absorvido pela madeira.
- Proteger o solo durante a aplicação.
- Não aplicar onde possa existir a possibilidade de contacto com águas superficiais.
- Não usar em interiores, exceto caixilhos de janelas e portas exteriores.
- Evitar contacto com olhos, pele e roupa.
- Lavar as mãos após aplicação.

RENDIMENTO	Rendimento recomendado para ação inseticida: 100 mL/m ² Rendimento recomendado para ação fungicida: 100 a 140 mL/m ² O rendimento indicado é apenas orientativo conforme o tratamento pretendido. Este rendimento depende do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os produtos para madeiras comercializados pela Tintas Robbialac S.A.
FORMATO(S)	1L e 5L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Conservar na embalagem original, fechada, tapada e em local fresco, longe do calor e do frio (temperaturas entre 5 e 35 °C). O armazenamento a altas temperaturas pode reduzir a vida útil do produto. Validade aconselhada: 18 meses. Após este período, a qualidade do produto deve ser novamente inspecionada.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Registo de biocidas: Tratamento Protetor de madeira líquido (TP8). Autorizações de Venda: 1L: PT/DGAV ARMPBo8 – 18/2024 5L: PT/DGAV ARMPBo8 – 25/2024 Registado por: Troy Chemical Company B.V. – Países Baixos. Distribuidor: Tintas Robbialac S.A.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Ventilar bem o local de aplicação. Não aplicar em madeira em contacto com alimentos/utensílios de cozinha. Evitar acesso de pessoas e animais até 48 h após aplicação ou até secagem total. Produto estável à temperatura ambiente. Consulte a ficha de dados de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	

Informação Técnico - Comercial : CC 554.25.1 558 25.1
27/03/2026 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES